

测试报告

编号: SZR161122013001-2

日期: 2016.11.29

页数: 第 1 页 共 3 页

申请单位 : 深圳市易珑科技有限公司
地 址 : 深圳市南山区南海大道4050号上海汽车大厦705

委托检测之样品及样品信息由申请者提供并确认

样品名称 : 易珑纳米合金涂料
型 号 : EC-52XX系列
制 造 商 : 深圳市易珑科技有限公司
样品接收日期 : 2016.11.22
样品测试日期 : 2016.11.22 至 2016.11.29

检 测 要 求 : 依据客户要求, 按照 GB 9686-2012 食品安全国家标准内壁环氧聚胺树脂涂料的要求对委托样品进行测试。

检 测 方 法 : 参照: GB/T 5009.156-2003、GB/T 5009.70-2003 的分析方法进行
测试

检测结果: 请参见下页。

主 检

陈子心

审 核

陈汉雄



批 准

测试报告

编号: SZR161122013001-2

日期: 2016.11.29

页数: 第 2 页 共 3 页

测试样品/部位描述:

1 白色涂料

检测结果:

项目		单位	指标	测试结果
				样品 1
感官测试		/	涂料固化成膜后, 表面平整、色泽均匀、无气孔	涂料固化成膜后, 表面平整、色泽均匀、无气孔
			涂层经浸泡后, 无龟裂、不起泡、不脱落	涂层经浸泡后, 无龟裂、不起泡、不脱落
			涂层浸泡液为无色、无异味、无沉淀的透明液	涂层浸泡液为无色、无异味、无沉淀的透明液
蒸发残渣	65%乙醇, 60℃, 2h	mg/dm ²	≤6	<2
	4%乙酸, 60℃, 2h		≤6	<2
	正己烷, 室温, 2h		≤6	<2
高锰酸钾消耗量 / 蒸馏水, 60℃, 2h		mg/dm ²	≤2	0.2
重金属 (以 Pb 计) / 4%乙酸, 60℃, 2h		mg/dm ²	≤0.2	<0.2

备 注:

- mg/dm² 表示每平方分米表面积的毫克量。


测试报告

编号: SZR161122013001-2

日期: 2016.11.29

页数: 第 3 页 共 3 页

样品图片



***** 报告结束 *****

检测报告无批准人签字及“报告专用章”无效, 本报告检测结果仅对受测样品负责。未经 Anbotek 书面同意, 不得部分复制本报告。